

Настоящие технические условия распространяются на каучуки низкомолекулярные СКД-КТРА и СКД-ГТРИ. Каучуки СКД-ГТРА и СКД-ГТРИ представляют собой вязкую жидкость и предназначены для использования в резинотехнической и шинной промышленности, а также в других отраслях промышленности.

Пример записи продукции при заказе: "Каучуки низкомолекулярные СКД-ГТРА и СКД-ГТРИ по ТУ 38.103315-86".

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Каучуки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. По показателям каучуки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Таблица

Наименование показателя	Норма для марок		Метод испытания	
	СКД-ГТРА			СКД-ГТРИ
	первый сорт	высший сорт		
1. Код ОКП	22 9416 0101	22 9416 0102	22 9416 0102	
2. Вязкость динамическая при 25°С, Па.с, не более	10	10	30	п.4.2.
3. Массовая доля общих гидроксильных групп, %, в пределах	1,4-1,7	1,4-1,7	0,9-1,2	п.4.3.
4. Массовая доля свободных гидроксильных групп, %, не более	0,05	0,05	0,05	п.4.4.
5. Массовая доля воды, %, не более	0,15	0,15	0,15	п.4.5.
6. Потеря массы при сушке, %, не более	0,3	0,3	0,3	п.4.6.
7. Массовая доля золы, %, не более	0,050	0,050	0,50	п.4.7.
8. Массовая доля антиоксиданта агидола-2, %, в пределах	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	п.4.8.
9. Массовая доля железа, %, не более	0,0020	0,0020	0,0020	п.4.9.
10. Массовая доля примесей нерастворимых в хлороформе, %, не более	-	0,08	-	п.4.10.

Примечания: 1. Показатель "массовая доля золы" завод-изготовитель гарантирует без проведения испытания

2. Показатель "массовая доля железа" завод-изготовитель гарантирует без проведения испытания.